

etab 5525

Produkt:	Byggfolieteip, fleksibel. P-merket og Sitac-godkjent.
Produktnummer:	5525
Materiale:	Polyetylenfilm, nettforsterket
Hefteemne:	Akryl
Tykkelse:	0,34 mm
Hefteevne:	>12 N/10 mm
Servicetemperatur:	-40 °C / +80 °C
Påføringstemperatur:	-10 °C / +40 °C (anbefalt påføringstemperatur > +5 °C)
UV-motstand:	3 måneder

Egenskaper: Fleksibel tetningsteip av nettforsterket polyetylen med løsemiddelfritt hefteemne av akryl. Ekstra stor hefteevne. Høy diffusjonstetthet. 50 års holdbarhet. P-merket og SITAC-typegodkjent til bruk i skjøting av byggfolie av polyetylen beregnet til luft- og dampspærre. Kan også fås med delt duk og i ark på rull.

Oppfyller kravene i DIN 4108-7.
Registrert i BASTA-registret. Byggevarevurdert (BVD ID 89134).

Bruksområder: Til permanent skjøting, reparasjon og tetning av holdbar byggfolie i polyetylen. Som tetningsteip ved gjennomføringer i polyetylenfolie. Kan også brukes til permanent skjøting og forsegling av vindspærre (HDPE/PP/PE-fleece) ved taklegging, bygg- og fasadearbeid. Hefter også godt til tre, glass, metall osv.

OBS! Skjøten skal ikke belastes eller utsettes for spenning, da dette kan påvirke teipens egenskaper negativt.

Dato: 16.3.15

Erstatter: 13.9.13

Andre opplysninger:

De tekniske opplysningene bør anses som anbefalinger.

Teip kan ikke lagres over et ubegrenset tidsrom. Holdbarheten til teipen kan derimot økes ved at man følger forskriftene. Teipen bør lagres i et tørt, mørkt og svalt rom. Luftfuktighet på ca. 50 % og temperatur på ca. 18–23 °C. Da vi ikke kjenner til de forholdene teipen lagres på hos våre kunder, kan vi bare garantere for kvaliteten på teipen ved levering. Vi påtar oss ikke ansvar utover fakturaverdien.